# FICHE TECHNIQUE

## BANDE ARMÉE ZEN



fabricant français

CLOISON wall

LE SAVIEZ-VOUS ?

**BANDE ARMÉE**

Pour la réalisation de renforcement d'angle : 0.25 ml de bande armée par m² de plaque de plâtre

## SES CARACTÉRISTIQUES

Rouleau de papier kraft « spécial joint » perforé et armé de deux feuillards flexibles en métal traités anticorrosion (résistance au brouillard salin 10 fois su^érieure à la norme).

Mise en œuvre des produits par encollage à chaud dans la maîtrise des différentes tensions pour obtenir une parfaite rectitude.

Marquage tous les 50 cm pour faciliter la coupe des « tombées ».

## SA FONCTION

Renforcement des angles saillants des ouvrages en plaques de plâtre d'une épaisseur de 13mm et 15mm.

## SON MODE D'EMPLOI

S'assurer que la surface concernée est propre (ni poussière, ni corps gras).

Utiliser un couteau à enduire. Couvrir d'une épaisseur de 3 mm d'enduit les deux côtés de l'angle à renforcer.

Appliquer fermement la bande préalablement pliée côté métal. Retirer l'excès d'enduit avec le couteau à enduire. Appliquer une couche d'enduit sur la bande ainsi posée.

Répéter l'opération avec un enduit de finition. Après le dernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.

Température d'application : 5°C à 30°C. Poser selon les instructions du DTU 25-41.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Composition

Matière : papier kraft, feuillard alu zingué.

Tests

Résistance au feu : E

Traitement : anticorrosion tenue au brouillard salin supérieure à 480h (NF EN ISO 9227)

Résistance à la traction du papier : 5,239 N/mm (NF EN 13963)

Stabilité dimensionnelle du papier : (NF EN 13963)
- Longueur : - 0,1 %
- Largeur : 1,2 %

Utilisable 24 mois à compter de la date de fabrication.

Résistance à la traction du feuillard : 690 N/mm²

Recommandations de stockage
Milieu sec à température constante entre
-10° C et +60° C

| Référence | Dimensions papier | |
|---|---|---|
| | longueur (m) | largeur (mm) |
| 410204126030 | 30 | 51 (± 1) |
| 410204126012 | 12,5 | 51 (± 1) |

CE conforme à la NF EN 14353

Flashez moi

NOVOVIS
des solutions [illegible]